

UNIT SIZES	UNITS P/CASE	UPC NO.	SHIPPING WEIGHT
1 OZ.	12 / 48	070147	3lb./11lb.
16 OZ.	6	070161	8lb.
50 ml.	12	075005	5lb.
50 ml. KIT	2	075036	4lb.

UPC MFG. PREFIX NUMBER: 0 54983

Performance Data

PROPERTIES	RESULTS
Color, cured	Clear
Mix ratio (resin: hardener)	1:1
Mixed viscosity (cps)	10,000-15,000
Working time @ 70°F	(approx.) 4 minutes
Fixture time	15 minutes
Functional cure	1 hour
Full cure	24 hours
Adhesive Tensile Lap shear, ASTM D1002	2450 psi
Tensile elongation	1 %
Hardness, shore D	80
Service temp (°F /°C)	-20 °F to 200 °F -29 °C to 93 °C
Density (grams/milliliter)	1.14
Color, Gardner	1

*Some yellowing may occur with time or when exposed to UV light.

*Un tono amarillento se creara con el tiempo. Este tono aparecera en menor tiempo en aplicaciones exteriores.

*Avec le temps, le revêtement peut jaunir s'il est exposé aux rayons ultra-violet.

Bonds: Metal, Glass, Ceramics, Concrete, Fabrics and Wood in all combinations.

Adhiera: Metales, Vidrio, Cerámica, Cemento, las Telas y adera en todas combinaciones.

Adhérence: aux Métaux, à la Céramique, au Béton, aux tissus et au Bois ou en combinaison.

CAUTION:

CONTAINS EPOXY RESIN AND HARDENER. CAN BE A SKIN IRRITANT. KEEP AWAY FROM EYES, AND SKIN. WASH WITH SOAP AND WATER. IN CASE OF EYE CONTACT, FLUSH EYES WITH WATER FOR 15 MINUTES AND GET MEDICAL ATTENTION. DO NOT EAT. CALL DOCTOR IF SWALLOWED. DO NOT INDUCE VOMITING. WEAR AN APPROVED NIOSH MASK WHEN SANDING. CURED PC-Clear™ IS HARMLESS AND SAFE. KEEP AWAY FROM CHILDREN AND PETS.

Standard Data Sheet (SDS) available upon request.

PC-FIX YOUR THINGS™ with PC-Products®

PC-Clear™
Liquid Epoxy

PC-Clear™
Epoxi Líquido

PC-Clear™
Liquide Epoxy

Advice: Prep surfaces by roughing up and making sure surface is clean and free of dirt, oil, rust, etc. Do not subject cured epoxy to sustained heat of over 200°F (93°C).

Directions:

1. Remove tip from end of dispenser.
2. Depress plunger evenly to dispense equal amounts of resin and hardener. Back off plunger to reduce flow.
3. Mix thoroughly on a flat surface. At 70°F (21°C) PC-Clear™ Epoxy remains workable for 4 minutes and cures in 1 hour.
4. Replace tip on end of nozzle.

Since mixing and use of this product is beyond our control we accept no liability other than refund or replacement due to product defect only.

Shelf life in excess of one year.

Material safety data sheet available upon request.

Consejos: Prepare las superficies, lijelas para volverlas ásperas y asegúrese de que estén limpias y exentas de suciedad aceite, óxido, etc. No someta el epóxica curado a temperaturas mayores de 93°C (200°F).

Instrucciones:

1. Quite la punta del aplicador.
2. Oprima el émbolo uniformemente para aplicar cantidades equivalentes de resina y endurecedor. Tire hacia atrás del émbolo para reducir el flujo.
3. Mezcle completamente sobre una superficie plana. A 70°F (21°C) PC-Clear™ permanece malleable durante 4 minutos y se cura en 1 hora.
4. Reemplace punta en la boca.

Dado que la mezcla y el uso de este producto están fuera de nuestro control renunciamos a cualquier responsabilidad que no sea el reembolso del importe de compra o el reemplazo del producto debido a defectos en el producto mismo.

La vida útil de almacenamiento es mayor de uno año.

La hoja de datos de seguridad del material está disponible a quien la solicite.

Conseil: Pour préparer les surfaces, poncer afin de rendre celles-ci rugueuses puis s'assurer qu'elles soient propres et exemptes de saleté, d'huile, de rouille, etc. Eviter d'exposer l'époxyde en mûrissement à des sources de chaleur soutenues supérieures à 93°C (200°F).

Direction:

1. Enlever l'embout de l'éjecteur.
2. Presser le piston d'injection de façon régulière afin de distribuer également la résine et le durcisseur, ralentir afin de réduire le débit.
3. Mlanger à fond sur une surface plate. À 70°F (21°C) PC-Clear™ Epoxy demeure malleable pour 4 minutes et son temps de mûrissement est 1 heure.
4. Replacer l'embout sur l'éjecteur.

Comme le mélange et l'utilisation de ce produit est hors de notre contrôle, notre responsabilité se limite uniquement au remboursement ou au remplacement du produit s'il est défectueux. La vida útil de almacenamiento es mayor de uno año.

La fiche signalétique est disponible sur demande.

PC-Products® - Protective Coating Co. (Since 1954)

221 South Third Street, Allentown, PA · USA 18102

Phone (610) 432-3543 · Fax (610) 432-5043 · Toll Free 1-800-220-2103

web site: www.pcepoxy.com · e-mail: jack@pcepoxy.com

MADE IN AMERICA

